

datum november 2009
pagina 1 van 1

spaanplaat	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>duurzaamheid:</i> <i>samenstelling:</i> <i>persing:</i> <i>diktes:</i>	E1 / EN 120 / EN 312 <10mg per 100gr. PEFC loof- en naaldhout 700 KG/M3 18mm / 30mm
spaanplaat met lakdraagfolie	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>duurzaamheid:</i> <i>samenstelling:</i> <i>toplaag:</i> <i>persing:</i> <i>diktes:</i>	E1 / EN 120 / EN 312 <10mg per 100gr. PEFC loof- en naaldhout melamine 700 KG/M3 19mm / 25mm
MDF	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>duurzaamheid:</i> <i>samenstelling:</i> <i>persing:</i> <i>diktes:</i>	E1 / EN 622-1 / EN 622-5 < 8mg per 100gr. FSC Mixed Sources >80% FSC hout loof- en naaldhout 750 KG/M3 3mm / 6mm / 9mm / 12mm / 16mm 18mm / 19mm / 25mm / 30mm
MDF met lakdraagfolie	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>duurzaamheid:</i> <i>samenstelling:</i> <i>toplaag:</i> <i>persing:</i> <i>diktes:</i>	E1 / EN 622-1 / EN 622-5 < 8mg per 100gr. FSC Mixed Sources >80% FSC hout loof- en naaldhout melamine 750 KG/M3 10mm / 16mm / 19mm
berken multiplex	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>samenstelling:</i> <i>persing:</i> <i>diktes:</i>	E1 / DIN 68705 <10mg per 100gr. 100% berken 710 KG/M3 18mm / 27mm
ecoplex multiplex	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>duurzaamheid:</i> <i>samenstelling:</i> <i>persing:</i> <i>dikte:</i>	E1 / EN 1084 / EN 635-1 / EN 635-2 <10mg per 100gr. PEFC 80% populieren, 20% MDF 450 KG/M3 30mm / 38mm
buigtriplex	<i>kwaliteitsnormen:</i> <i>formaldehyde:</i> <i>samenstelling:</i> <i>persing:</i> <i>dikte:</i>	E1 / EN 1084 / EN 635-1 / EN 635-2 <10mg per 100gr. 100% ceiba 350 KG/M3 8mm